

Copperant AQ Peintura Satin

Een watergedragen zijdeglanzende sluitvaste lakverf voor binnen en buiten op polyurethaanbasis. De lakverf is slijt- en krasvast en niet vergelend. Heeft een goede verwerkbaarheid, goede vloeïing, is sneldrogend en reukarm.

TOEPASSING

Binnen en buiten op hout te gebruiken. Door zijn goede slijtvastheid goed te gebruiken op deuren en meubilair.

VERWERKING

Ondergrond: *Nieuw of kaal gemaakt werk:* Schuren, zonodig ontvetten met Copperant Eco Clean. Houtwerk eerst behandelen met Copperant AQ Grondverf alvorens af te werken met Copperant AQ Peintura Satin in de desgewenste kleur. *Bestaand werk:* Reinigen ontvetten met Copperant Eco Clean. Ondeugdelijke oude vernislagen verwijderen, verweerd hout schrappen tot het blanke hout zichtbaar wordt, geheel schuren, kaal houtwerk plaatselijk voorbehandelen met Copperant AQ Grondverf, na droging van de bijgewerkte delen het geheel behandelen met Copperant AQ Peintura Satin.

Verwerkingstemperatuur: 10-30°C.

Te verwerken d.m.v.: Op grote vlakken aanbrengen en verdelen met verroller, op kleine vlakken de verf opzetten met kwast, goed verdelen en luchtig opstrijken met kwast.

Verwerkingsgegevens: Verroller/kwast, indien gewenst afdunnen met water 2%. Luchtspuit, spuitdruk 100-150 bar, spuitopening 1,5-2mm, verdunnen met ca. 10% water. Airless spray, spuitdruk 100-150 bar, spuitopening 0,018 inch, verdunnen ca 2-5%.

Bijzonderheden: Voor gebruik de verf mechanisch oproeren om een homogeen, product te verkrijgen.

Te verdunnen met: Indien nodig verdunnen met water.

Gereedschap reinigen met: Water.

Uitstrijkvermogen: 12-14 m²/l bij een droge laagdikte van 50 µm.

Laagdikte: Bij aanbrengen van 80 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 45 µm.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	7.0-8.0 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.20-1.25 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat 20 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%)	50-55 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	40-45 %	Methode: berekend.
Glans (60°)	35-50 GU	Methode: DIN 67530
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten.	
Overschilderbaar	na ca. 4 uur.	

Copperant AQ Peintura Satin

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1 ltr en 2½ liter.
Kleuren	Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem (>15000).
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110520

