

Copperant Ycoleum-HV

Een transparante beits op basis van natuurlijke oliën, alifatische koolwaterstoffen, een extra UV-absorber en pigmenten. Copperant Ycoleum HV heeft een microporeuse afwerking. Het natuurlijke karakter van het hout wordt extra geaccentueerd door de vochtregulerende zijdeglanzende coating. Microporeuse houtafwerking.

TOEPASSING

Transparante lak voor binnen en buiten.

VERWERKING

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
 Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
 Te verdunnen met: Klaar voor gebruik.
 Verwerking: Kwast of roller. Bij nieuw hout 2 lagen COPPERANT YCOLEUM -CV
 gevolgd door 2 lagen COPPERANT YCOLEUM -HV. Als één-pot systeem: 3 lagen aanbrengen, de eerste laag verdunnen met white spirit.
 licht schuren en stofvrij maken.
 Onderhoud: de loszittende verfdelen verwijderen, daarna binnen 1-2 lagen aanbrengen, buiten 2-3 lagen. Kale behandelen als onbehandeld hout. Tussendoor licht schuren en stofvrij maken.
 Gereedschap reinigen met: White Spirit (Terpentine).
 Uitstrijkvermogen: 10-15m²/ltr per laag.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Kinematische viscositeit (20°C)	5.5-6.0 P	Methode: 4 DIN 53211
Dichtheid (20°C)	0.95-1.02 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Dit product bevat < 350 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%):	60-65 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	55-60 %	Methode: berekend.
Glans (60°C)	40-65GU	Methode: DIN 67530
Droog (20°C/60% RV)	stofdroog: na ca. 4-8 uur. Overschildbaar: na ca. 15 uur.	

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1, 2½ en 5 liter.
Kleuren	Transparante 'hout' -kleuren.
Houdbaarheid	In goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.