

### Copperant Ycoleum Hoogglans

Hoogglanzende verf op basis van alkydhars, oplosmiddel en pigmenten. Dekkende hoogglanzende verf. Heeft een ademende structuur.

#### TOEPASSING

COPPERANT YCOLEUM HOOGGLANS is geschikt voor hout, zowel binnen als buiten te gebruiken.

#### VERWERKING

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.

Te verdunnen met: Klaar voor gebruik.

Verwerking: Gebruik bij onbehandeld hout één of

lagen COPPERANT KC GRONDER en werk af met minimaal twee lagen COPPRANT YCOLEUM HOOGGLANS. Schuur tussen de behandelingen het

een beetje op. Bij onderhoud het hout schuren en beschadigingen repareren. Breng daarna het product aan met

of roller.

Gereedschap reinigen met: Terpentine.

Uitstrijkvermogen: ca. 10-12 m<sup>2</sup>/ltr bij een natte laagdikte van 60 µm.

Laagdikte: Bij aanbrengen van 60 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 35 µm.

#### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

##### EIGENSCHAPPEN

|                               |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Viscositeit, dynamisch (25°C) | 8.5-9.5 P  | Methode: Rotothinner |
| Dichtheid (20°C)              | 1.05-1.10 kg/l   | Methode: DIN 53217   |
| VOC gehalte                   | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 350 g/l VOS. |                      |
| Vaste stof gehalte (m/m%):    | 65-70 %  | Methode: berekend.   |
| Vaste stof gehalte(v/v%)      | 50-55 %  | Methode: berekend.   |
| Vlampunt:                     | 39°C   |                      |
| Glans (60°C)                  | >90 GU   | Methode: DIN 67530   |
| Droog (20°C/60% RV)           | stofdroog: na ca. 3-5 uur.<br>Overschildbaar: na ca. 15 uur.   |                      |

---

## Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

|              |   |
|--------------|---|
| Etikettering | Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).  |
|              | Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. |
| UN           | 1263  |

---

## ARTIKELGEGEVENS

|              |   |
|--------------|---|
| Verpakking   | 1 en 2½ liter.  |
| Kleuren      | Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem (>15000). |
| Houdbaarheid | In goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.         |

## WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.