

### Copperant KC Snelgrond

Een sneldrogende grondverf met een lange levensduur op basis van alkydharsen. Copperant KC snelgrond is geschikt voor behandeling van zowel hout als staal. Tevens zeer goed toe te passen voor industrieel gebruik. Copperant KC Snelgrond is een sneldrogende verf met lange levensduur.

#### TOEPASSING

Binnen en buiten geschikt voor de behandeling van zowel hout als staal.

#### VERWERKINGSGEGEVENS

Ondergrond:	Vuil en oude verflagen verwijderen en ondergrond goed ontvetten met Copperant Eco Clean.
Onderhoud:	Indien nodig de slechte plaatsen voorbehandelen door roest en loszittende verfdelen eerst te verwijderen. Daarna goed schuren en één laag Copperant KC Snelgrond opzetten.
Verwerkingstemperatuur:	10-25 °C
Te verwerken d.m.v:	Kwast, roller of airless.
Te verdunnen met:	Klaar voor gebruik.
Gereedschap reinigen met:	White spirit (terpentine).
Uitstrijkvermogen:	ca. 13 m <sup>2</sup> /l per behandeling.
Laagdikte:	Bij aanbrengen van 60 µm bedraagt de droge laagdikte ca.36 µm.

#### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	10.0-11.0P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.50-1.55 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat 300 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%):	75-80 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	60-65 %	Methode: berekend.
Vlampunt	c.a 64°C	
Glans (60°)	ïÜ5GU	Methode: DIN 67530
Droging bij 20°C/60% RV:		
Stofdroog:	na ca.1-2 uur.	
Overschilderbaar	na ca. 8 uur.	

# Copperant KC Snelgrond

---

## Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
UN	1263

---

## ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1, 2½ en 5 liter.
Houdbaarheid	In goed gesloten verpakking, minimaal 24 maanden.
Kleuren	Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem (>15000)

## WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings  
Nieuwe Donk 15  
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20  
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110224

