

Copperant KC UV+ Hoogglans

Een gebruiksklare thixotrope krasvaste lak op basis van gemodificeerde bindmiddelen met zeer goede verwerkingseigenschappen (geen één-pot-systeem). Speciaal voor strak (klassiek) schilderswerk. Copperant KC UV+ Hoogglans is een zeer duurzame hoogglanzende lak met een ademende structuur, zeer goede weersbestendigheid en een langdurig glansbehoud. Onderhoudsinterval tot 7jaar kan worden gerealiseerd. Zeer duurzame hoogglanzende lak. Heeft een ademende structuur. Zeer goede weersbestendigheid. Zeer langdurig glansbehoud. Getest volgens COT-norm KO.07.04.

TOEPASSING

Op oud en nieuw hout, buiten te gebruiken.

VERWERKINGSGEGEVENS

| | |
|---------------------------|--|
| Ondergrond: | Dient schoon, droog en vetvrij te zijn, ontvetten met Copperant Eco Clean. |
| Verwerkingstemperatuur: | 10-25 °C |
| Te verwerken d.m.v: | Gebruik bij onbehandeld hout een of twee lagen Copperant KC Grondverf en werk met minimaal twee lagen Copperant KC UV+ Hoogglans. Schuur tussen de behandelingen het hout een beetje op. Bij onderhoud het hout schuren en beschadigingen repareren. Breng daarna het product aan met kwast of roller. |
| Te verdunnen met: | Klaar voor gebruik. |
| Gereedschap reinigen met: | Copperant Solvent of White spirit (terpentine). |
| Uitstrijkvermogen: | ca. 15 m ² /l bij een natte laagdikte van 60 µm. |
| Laagdikte: | Bij aanbrengen van 60 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 45 µm. |

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN:

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Viscositeit, dynamisch (25°C) | 8.5-9.5 P | Methode: Rotothinner |
| Dichtheid (20°C) | 1.15-1.20 kg/l | Methode: DIN 53217 |
| VOC gehalte | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat 300 g/l VOS. | |
| Vaste stof gehalte (gew%): | 75-80 % | Methode: berekend. |
| Vaste stof gehalte(vol%) | 65-70 % | Methode: berekend. |
| Vlampunt | c.a 64°C | |
| Glans (60°) | >90GU | Methode: DIN 67530 |
| Droging bij 20° /60% RV: | | |
| Stofdroog: | na ca. 5 uur. | |
| Overschilderbaar | na ca. 16 uur. | |

Copperant KC UV+ Hoogglans

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

| | |
|--------------|---|
| Etikettering | Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb). |
| | Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. |
| UN | 1263 |

ARTIKELGEGEVENS

| | |
|--------------|--|
| Verpakking | 1, 2½ en 5 liter. |
| Houdbaarheid | In goed gesloten verpakking, minimaal 24 maanden. |
| Kleuren | Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem (>15000) |

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110224

