

Copperant KC UV+ Winterbeits

Speciaal om door te kunnen werken in de koudere periode. Een gebruiksklare dekkende 3/4glanzende verf op basis van speciaal geselecteerde harsen, met een goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen, wat resulteert in een duurzame houtbescherming. Één-pot-systeem voor gronden, aflakken en onderhoud. Copperant KC UV+ verwerkt snel en gemakkelijk. Vochtregulerende, water en vuilafstotende dekkende verf. Één-pot- systeem voor gronden, aflakken en onderhoud. Zeer goede weersbestendigheid en opvallend glansbehoud.

TOEPASSING

Op oud en nieuw hout, buiten te gebruiken. Speciaal voor de koudere periode <12graden.

VERWERKINGSGEGEVENS

Ondergrond:	Dient schoon, droog en vetvrij te zijn, ontvetten met Copperant Eco Clean.
Verwerkingstemperatuur:	5-12 °C
Te verwerken d.m.v:	Kwast of roller.
Te verdunnen met:	Klaar voor gebruik.
Gereedschap reinigen met:	Copperant solvent of white spirit (terpentine).
Uitstrijkvermogen:	ca. 12 m ² /l bij een natte laagdikte van 60 µm.
Laagdikte:	Bij aanbrengen van 60 µm bedraagt de droge laagdikte ca.35 µm.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25 °C)	7.5-8.5 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.25-1.30 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat 320 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%):	70-75 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	60-65 %	Methode: berekend.
Vlampunt	c.a 39°C	
Glans (60°)	70-80 GU	Methode: DIN 67530
Droging bij 20°C/60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 5 uur.	
Overschilderbaar	na ca. 16 uur.	

Copperant KC UV+ Winterbeits

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
UN	1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1 en 2½ liter.
Houdbaarheid	In goed gesloten verpakking, minimaal 24 maanden.
Kleuren	Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem (>15000)

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110224

