

Copperant Rayant Isoprimer

Een watergedragen isolerende muurprimer voor binnen op basis van een copolymeerdispersie. Toepasbaar voor het voorbehandelen van door nicotine verkleurde plafonds en muren, als ook voor het voorbehandelen van intacte en goed gereinigde muurverf- en pleisterlagen zoals spachtelputz e.d. Ook toepasbaar op behang en glasweefsel.

TOEPASSING

COPPERANT RAYANT ISOPRIMER is geschikt voor binnenwerk. Het voorbehandelen door nicotine verkleurde plafonds en muren. Onverdund opbrengen en minimaal 12 uur laten drogen alvorens over te schilderen met dispersie muurverf. Het voorbehandelen van intacte en goed gereinigde muurverf- en pleisterlagen zoals spachtelputz e.d..Ook toepasbaar op behang en glasweefsel.Oplosmiddelvrij,reukarm,vrij van zware metalen of andere milieubelastende stoffen. Goed dekkend,waterdampdoorlatend,zeer makkelijk te verwerken Door glad oppervalk weinig vuilaanhechting en gemakkelijk te reinigen. Schrobvast volgens DIN 53778,droogt egaal mat op. Vanwege het reukarme karakter is deze isolerende muurprimer zeer geschikt voor toepassing in ziekenhuizen,scholen,kantoren,hotels e.d. van zware metalen of andere milieubelastende stoffen.

VERWERKING

Ondergrond: Los zittende verflagen verwijderen.
 Verwerkingstemperatuur: Minimaal 5°C voor goede droging en door harding.
 Te verwerken d.m.v: Kwast,verfroller, blokwitter, luchtspuit en airless spray.
 Te verdunnen met: De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur.
 Gereedschap reinigen met: Water.
 Uitstrijkvermogen: 8-10 m²/ltr. Rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Viscositeit, dynamisch (25°C) | 9.0-9.5 P | Methode: Rotothinner |
| Dichtheid (20°C) | 1.50 kg/l | Methode: DIN 53217 |
| VOC gehalte | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS. | |
| Vaste stof gehalte (gew%) | 45-55 % | Methode: berekend. |
| Vaste stof gehalte(vol%) | 30-35% | Methode: berekend. |
| pH | 8.3-8.7 | |
| Glans (60°C) | Mat | |
| Droging bij 20° /60% RV: | | |
| Stofdroog: | na ca. 30 minuten | |
| Overschildbaar: | na ca. 12 uur | |

Copperant Rayant Isoprimer

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

| | |
|--------------|---|
| Etikettering | Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb). |
| UN | Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263 |

ARTIKELGEGEVENS

| | |
|--------------|--|
| Verpakking | 5 en 10 liter. Grotere verpakkingen op aanvraag. |
| Kleuren | Wit. |
| Houdbaarheid | Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. |

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110301

