

### Copperant Rayant Type 500 Satin

Een schrobvaste waterverdunbare zijdeglanzende muurverf voor binnen en buiten op basis van polyvinyl-acetaat versetaat. Copperant Rayant type 500 Satin is goed dekkend, waterdampdoorlatend en zeer makkelijk te verwerken.

#### TOEPASSING

COPPERANT RAYANT TYPE 500 SATIN is een goed dekkende muurverf voor binnengebruik. Schrobvast klasse 1 volgens ISO 11998. Vanwege het reukarme karakter is deze muurverf zeer geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, kantoren, hotels e.d

#### VERWERKING

- Ondergrond: Los zittende verflagen verwijderen.
- Verwerkingstemperatuur: Minimaal 5°C voor goede droging en doorharding.
- Te verdunnen met: De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur.
- Te verwerken d.m.v: Kwast,verfroller, luchtspuit, blokwitter of airless-spray
- Gereedschap reinigen met: Water.
- Uitstrijkvermogen: 8-10 m<sup>2</sup>/ltr. Rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

#### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

##### EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	5.0-6.0 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.30 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%):	45-50 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	35-40%	Methode: berekend.
pH	8.0-8.5	
Glans (60°C)	Satin	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten	
Overschildbaar:	na ca. 2 uur	

# Copperant Rayant Type 500 Satin

## Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

## ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	5 en 10 liter.
Kleuren	Alle kleuren volgens het Copperant KMS systeem (>15000).
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

## WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings  
Nieuwe Donk 15  
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20  
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110301

