

Copperant Rayant Type 500 UV+ Mat

Een schrobvaste waterverdunbare matte muurverf voor binnen en buiten op basis van polyvinyl-acetaat versetaat. Copperant Rayant type 500 Mat is goed dekkend, waterdampdoorlatend en zeer makkelijk te verwerken. Zeer gemakkelijk te verwerken, goede hechting en schrobvastheid. Grote dekkracht en vochtbestendigheid. Blijvende elasticiteit. Schrobvast klasse 1 volgens ISO 11998.

TOEPASSING

Muurverf voor binnen en buiten. Ook in vochtige ruimtes te gebruiken.

VERWERKING

- Ondergrond: Los zittende verflagen verwijderen. Vers beton minimaal 6 weken laten uitwerken.
- Verwerkingstemperatuur: Minimaal 5°C voor goede droging en doorharding. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Te verwerken d.m.v: Kwast,verfroller, luchtspuit, blokwitter of airless-spray
- Gereedschap reinigen met: Water.
- Uitstrijkvermogen: 6-8 m²/ltr. Rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en andere factoren.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	5.0-6.0 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.45-1.50 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%)	45-50 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	45-50%	Methode: berekend.
pH	8.5-9.0	
Glans (60°C)	0-10 GU	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten	
Overschildbaar:	na ca. 5 uur	

Copperant Rayant Type 500 UV+ Mat

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	5 en 10 liter.
Kleuren	Alle kleuren volgens het Copperant KMS systeem.
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110301

