

### Copperant Rayant Type 900 Mat

Een watergedragen matte latexverf op basis van polyvinyl-acetaat versetaat. Copperant Rayant type 900 mat heeft een grote dekkraft en vochtbestendigheid. Uitstekend te gebruiken voor vochtige ruimten en voor beschutte buitentoepassing. Grote dekkraft en vochtbestendigheid.

#### TOEPASSING

Uitstekend te gebruiken voor vochtige ruimtes en voor beschutte buitentoepassing.

#### VERWERKING

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.  
 Verwerkingstemperatuur: 10-25°C  
 Te verdunnen met: Bij zuigende ondergrond eerste laag verdunnen met ca. 10% water.  
 Te verwerken d.m.v: Kwast, roller en spuit.  
 Gereedschap reinigen met: Water.  
 Uitstrijkvermogen: 4-8 m<sup>2</sup>/ltr. Rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

#### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

##### EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	12.0-13.0 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.55-1.60 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%):	50-55 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	35-40 %	Methode: berekend.
pH	8.5-9.0	
Glans (60°C)	0-10 GU	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten	
Overschildbaar:	na ca. 5 uur	

# Copperant Rayant Type 900 Mat

## Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

## ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	5 en 10 liter.
Kleuren	Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem(>15000).
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

## WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings  
Nieuwe Donk 15  
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20  
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110303

