

Copperant Rayant Voorstrijk

Een watergedragen voorstrijkmiddel op basis van polyvinyl-acetaat versetaat, extra vulstoffen en pigmenten. Copperant Rayant voorstrijk is geschikt voor poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het fixeren van oude en poederende lagen.

TOEPASSING

COPPERANT RAYANT VOORSTRIJK is geschikt poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het fixeren van ouder en poederende lagen.

VERWERKING

- Ondergrond: Los zittende verflagen verwijderen, reparatieplekken extra behandelen.
- Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C voor goede droging en door harding.
- Te verdunnen met: De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur.
- Te verwerken d.m.v: Kwast, verroller, blokwitter, luchtspray en airless spray.
- Gereedschap reinigen met: Water.
- Uitstrijkvermogen: 10-12 m²/ltr. Rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	3.0-3.5 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.35 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%):	50-55 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	35-40 %	Methode: berekend.
pH	8.0-8.5	
Glans (60°C)	Mat	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten	
Overschildbaar:	na ca. 5 uur	

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	5 en 10 liter. Grotere verpakkingen op aanvraag.
Kleuren	Wit en transparant.
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.