

Copperant Houtworm 330

Houtverduurzamingsmiddel op basis van Permethrin. Voorkomt en bestrijdt houtborende insecten zoals gewone en grote houtworm, huisboktor, spinhoutkever en termieten. De werkzame stof wordt snel en homogeen door het hout opgenomen. Houtverduurzamingsmiddel op basis van Permethrin (toelatingsnummer 9255 N).

TOEPASSING

COPPERANT HOUTWORM 330 is op zowel nieuw als op al aangetast hout te gebruiken. Het product is geschikt voor alle ruimten, waaronder keukens, stallen en woonruimten.

VERWERKING

- Ondergrond: Het houtwerk dient schoon en droog, alsmede vrij van beits, verf en was te zijn. Boormeel uitborstelen. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen.
- Verwerking preventief: Dompelen
Doserings is 20 liter per m³ hout of minimaal 125 ml per m².
Dubbelvacuüm methode
Doserings is 30 - 40 liter per m³ hout.
Vacuümdruk methode
Doserings is 40 - 75 liter per m³ hout.
- Verwerking curatief: Lagedruk spuit met grove druppel of kwast. Voor de bestrijding van de grote houtworm moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.
- is 250 ml per m² hout. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan een bewerking opbrengen.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C
te verdunnen met: klaar voor gebruik
Gereedschap reinigen met: White spirit (terpentine).

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Kinematische viscositeit (20°C):	<30 s	methode: 2 DIN 53211
Dichtheid (20°C):	1.38 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC-gehalte:	>95%	
Vaste stof gehalte:	<5%	
Vlampunt:	>61°C	
Droging:	Afhankelijk van de omstandigheden na 1 tot 3 dagen oppervlaktedroog.	

Copperant Houtworm 330

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout dat door insecten is aangetast en als preventief houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door, of onder toezicht van personen, belast met uitvoeringstaken betreffende de professionele verduurzaming van hout in dienst van bedrijven die als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad COPPERANT HOUTWORM 330.

Voordat de behandelde ruimten mogen worden betreden door anderen, moeten deze eerst grondig ventileren. Daarna mag men nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1,5,10 en 25 liter.
Kleuren	Kleurloos
Houdbaarheid	Bij voorkeur vrostvrij bewaren. In goed gesloten verpakking, minimaal 24 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110223

