

Copperant Plens 70

Een coating op basis van wassen voor katoendoek. Maakt katoendoek waterdicht en frist de kleur op. Maakt katoendoek waterdicht en frist de kleur op. COPPERANT PLENS 70 is een oplossing voor vochtbruggen in de spouw tussen binnen- en buitenmuur. Vormt een waterdampdoorlaatbare laag waardoor binnenvocht via de muurporiën weer kan verdampen.

TOEPASSING

Op zwaar katoendoek, bijvoorbeeld voor zeilen van schepen en molen en vrachtwagens.

VERWERKING

- Ondergrond: Vuil, vet, zoutuitslag en algen verwijderen. Algen behandelen met een algendodend middel. Voor een goede indringing moet de ondergrond droog zijn. Na een regenbui minimaal 24 uur wachten voor het aanbrengen van COPPERANT PLENS 70. Aangrenzend schilderwerk, deuren, ramen, etc. beschermen tegen spatten.
- Verwerking: COPPERANT PLENS 70 royaal aanbrengen met kwast of spuit. Sterk poreuze oppervlakken gelijk na indringing opnieuw royaal behandelen. Voor alle ander oppervlakken volstaat 1 laag. Contact met water vermijden en niet te laat in de middag aanbrengen, vanwege kans op condensvorming.
- Onderhoud: Op sterk alkalische steensoorten 1 laag aanbrengen na 5 jaar. Op alle overige 1 laag na 10 jaar.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C
- te verdunnen met: klaar voor gebruik
- Gereedschap reinigen met: White spirit (terpentine).
- Uitstrijkvermogen: Afhankelijk van de ondergrond 2-4 m²/l.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN:

Kinematische viscositeit (20°C):	50-52 s	Methode: 2 DIN 53211
Dichtheid (20°C):	0.79-0.80 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC-gehalte:	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/h): 750 g/l (2010). Dit product beavt max. 600 g/l VOS	
Vaste stof gehalte (mm):	7-8%	Methode: berekend.
Droging bij 20° C/60% RV:	Stofdroog: na ca. 2-6 uur Overschilddbaar: na 3 weken	

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering
Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

UN 1263

Veiligheidsaanbevelingen
Zie veiligheidsinformatieblad COPPERANT HOUTWORM 330.

Voordat de behandelde ruimten mogen worden betreden door anderen, moeten deze eerst grondig ventileren. Daarna mag men nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking 1,5 en 20 liter.
Houdbaarheid In goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.