

Copperant Roboton HPO Nature HS

Een verhardende high solids olie op basis van natuurlijke oliën zoals houtolie, lijnolie en wassen. Te gebruiken op nieuwe houten vloeren en grondig gereinigde geoliede vloeren. Sneldrogend, UV-bestendig en chemisch resistent (getest volgens DIN68861). Goede water- en krasbestedigheid. Sneldrogend, UV-bestendig. COPPERANT ROBOTON HPO NATURE HS voldoet aan de VOC-richtlijn van 2010.

TOEPASSING

Binnen: Op parket, plankenvloeren, kurk, meubelen, poreuze terra cotta tegels enz. Door de waterbestendigheid ook toe te passen op badkamerparket. Buiten: Onder andere op houtwerk, zoals tuinmeubelen, terrassen enz. Ook op exotische houtsoorten te gebruiken.

VERWERKING

- Ondergrond: Dient schoon, droog (max. 15% vocht) en vetvrij te zijn.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
- Te verdunnen met: Klaar voor gebruik.
- Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Breng HPO HS UV+ aan met borstel, applicator of katoenen doek. Steeds in de richting van de houtnerf eindigen. Binnen 15 minuten nawrijven en het teveel aan olie verwijderen met een niet-pluizende doek of boenmachine. De vloer is na droging beloopbaar. Gedurende 3 weken water vermijden. Let op! Met COPPERANT ROBOTON HPO NATURE HS doordrenkte doeken in water leggen (gevaar voor zelfontbranding). Daarna als chemisch afval afvoeren.
- Gereedschap reinigen met: White spirit (terpentine).
- Uitstrijkvermogen: ca. 30 m²/ltr per behandeling.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit dynamisch (25°C)	2.5-3.5 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	0.96-0.98 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/f): 700 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (m/m%):	85-90 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(v/v%)	85-90 %	Methode: berekend.
Droog (20°C/60% RV)	na ca. 3-5 uur.	

Onderhoudsproducten

- Onderhoud: Voor periodiek onderhoud kunt u Copperant Roboton HPO Renewer HS gebruiken.
- Reinigen: Voor periodiek reiniging kunt u Copperant Roboton HPO Natural Wood Soap gebruiken.

Copperant Roboton HPO Nature HS

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	1,2½, 5 en 10 liter.
Kleuren	diverse 'houtkleuren'
Houdbaarheid	In goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110308

