

Copperant AQ Parketseal

Waterafdundbare transparante grondlak voor hout. Sneldrogend en impregnerend: bevordert de hechting van een eventuele afwerklaag. Toepasbaar als primer voor de Copperant Roboton AQ. Sneldrogend en impregnerend; bevordert de hechting van een eventuele afwerklaag.

TOEPASSING

Op nieuw onbehandeld hout, binnen. Gebruik dit product niet op Merbau en Jatoba.

VERWERKING

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
 Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
 Te verdunnen met: Klaar voor gebruik
 Verwerking: Begin met de kanten van de vloer,
 hiervoor een zachte kwast. Begin dwars op de nerf en ga vervolgens met nerf mee. Laat de stroken in elkaar vloeien. Op harde houtsoorten 1 laag aanbrengen, op zachte houtsoorten 2 lagen.
 Gereedschap reinigen met: Water.
 Uitstrijkvermogen: 20-30 m²/ltr per behandeling.
 Laagdikte: Bij aanbrengen van 100 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 16 µm.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Viscositeit, kinematisch (20°C) | 45-55 sec | Methode: 2 DIN 53211 |
| Dichtheid (20°C) | 1.00-1.12kg/l | Methode: DIN 53217 |
| VOC gehalte | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/f): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS. | |
| Vaste stof gehalte (m/m%): | 15-20 % | Methode: berekend. |
| Vaste stof gehalte(v/v%) | 15-20% | Methode: berekend. |
| Droog (20°C/60% RV) | stofdroog: na ca. 1 a 2 uur. Overschildbaar: na ca. 2 a 3 uur. | |

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

| | |
|--------------|---|
| Etikettering | Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb). |
| UN | Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263 |

ARTIKELGEGEVENS

| | |
|--------------|---|
| Verpakking | 1 en 2½ liter. |
| Kleuren | Blank, transparant wit, ebben, jatoba, licht eiken en donker eiken. |
| Houdbaarheid | In goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. |

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.