

Copperant Roboton AQ 2K-PU

Hoogwaardige 2-componenten watergedragen coating op basis van polyurethaan met een zeer goede slijtvastheid (zware belasting) en chemische bestendigheid. Verkrijgbaar in de glansgraden mat, satin en hoogglans. COPPERANT ROBOTON AQ 2K-PU vormt samen met CURING AGENT 2K-PU een kleurloze elastische coating met een zeer goede slijtvastheid en chemische bestendigheid. Getest volgens DIN68861 en DIN53160.

TOEPASSING

Te gebruiken op houten en betonnen vloeren. Wij adviseren dit product te gebruiken in combinatie met de COPPERANT ROBOTON AQ FLOORSEALER (blank of gepigmenteerd), waarbij zowel de houten als betonnen vloeren eerst voorbehandeld worden met de COPPERANT ROBOTON AQ FLOORSEALER voor een optimale hechting en/of inkleuring. Gebruik dit product niet op Merbau en Jatoba, tenzij een scheidingslijn is aangebracht.

VERWERKING

- Ondergrond: Dient droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was en stof te zijn.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C (zowel ondergrond als omgeving)
- Te verdunnen met: Na mengen is Copperant Roboton AQ 2K-PU gebruiksklaar.
- Verwerking: Meng 10 volumedelen Copperant Roboton AQ 2K-PU met 1 volumedeel Curing Agent 2K-PU en roer goed. Aanbrengen met kwast of roller.
- Gereedschap reinigen met: Water.
- Uitstrijkvermogen: 8-10 m²/ltr per laag.
- Laagdikte: Bij aanbrengen van 120 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 36 µm.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Dichtheid (20°C)	1.02-1.07 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/j): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 90 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (m/m%):	30-35 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(v/v%)	25-30 %	Methode: berekend.
Glans (60°C)	Mat: 5-20% Satin: 35-50% Glans: 70-90%	
Potlife:	Ca. 2 uur.	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 1-4 uur.	
Overschildbaar:	na ca. 6 uur	

Copperant Roboton AQ 2K-PU

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	5 en 10 liter (inclusief Curing Agent 2K-PU)
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. Bewaar Curing Agent 2K-PU droog!

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110308

