

Copperant Roboton AQ Floorsealer

COPPERANT ROBOTON AQ FLOORSEALER is een waterverdunbare blanke beton-impregneer op basis van acrylaatemulsies. Goed penetrerend c.q. verzegelend.

TOEPASSING

COPPERANT ROBOTON AQ FLOORSEALER is voor het stofvrij maken van betonnen vloeren en als eerste hechtlaag voor afwerking met COPPERANT ROBOTON AQ 2K-PU.

VERWERKING

- Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
- Te verdunnen met: Copperant Roboton AQ Floorsealer is gebruiksklaar.
- Verwerking: Kwast, roller of vloerwisser. Copperant Roboton AQ Floorsealer kan het beste worden aangebracht tijdens droog en niet te koud weer. Verse betonvloeren pas na 6 weken behandelen.
- Gereedschap reinigen met: Water.
- Uitstrijkvermogen: 4-10 m²/ltr per laag.(afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit kinematisch (20°C)	50-60 sec	Methode: 2 DIN 53211
Dichtheid (20°C)	1.00-1.02 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/f): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 120 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (m/m%):	10-15 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(v/v%)	10-15 %	Methode: berekend.
pH:	8.9-9.2	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten.	
Overschildbaar:	na ca. 3 uur	

Copperant Roboton AQ Floorsealer

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
UN	1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	10 L plastic emmer; 20 L blik.
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.

Farball Coatings
Nieuwe Donk 15
4879 AC Etten-Leur

Phone +31 (0)76 503 45 20
Fax +31 (0)76 501 45 91

20110308

