

Copperant Roboton AQ Parketlak

Slijt- en krasvaste transparante watergedragen lak(1-component) op basis van polyurethanen. Zeer slijtvast, elastisch en heeft een goede hechting. Zeer slijtvast, elastisch en heeft een goede hechting. Is APE- en NMP vrij.

TOEPASSING

Op alle houten ondergronden zoals parketvloeren, deuren, trappen, plinten, enz. Getest volgens DIN68861 en DIN53160. Gebruik dit product niet op Merbau en Jatoba, tenzij een scheidingslijn is aangebracht.

VERWERKING

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
 Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
 Te verdunnen met: Copperant Roboton AQ Parketlak is gebruiksklaar.
 Verwerking: Begin met de kanten van de vloer, gebruik hiervoor een zachte kwast. De eerste laag aanbrengen met een roller. Begin dwars op de nerf en ga vervolgens met de nerf mee. Laat de stroken in elkaar vloeien. Breng minimaal 2 lagen aan.
 Gereedschap reinigen met: Water.
 Uitstrijkvermogen: 10-12 m²/ltr per laag.
 Laagdikte: Bij aanbrengen van 70 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 20 µm.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Viscositeit kinematisch (20°C)	30-40 sec	Methode: 2 DIN 53211
Dichtheid (20°C)	1.02-1.05 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 40 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (m/m%):	25-30 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(v/v%)	20-25 %	Methode: berekend.
Glans (60°):	5-20 GU Mat 35-45 GU Satin >90 GU Hoogglans	Methode: DIN67530
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 1-2 uur.	
Overschildbaar:	na ca. 3-5 uur	

Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
UN	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
	1263

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	¼, ¾, en 2½ liter.
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.
Onderhoudsproducten:	
Onderhoud:	Voor periodiek onderhoud kunt u Copperant Roboton AQ polish gebruiken.
Reinigen:	Voor periodiek onderhoud kunt u Copperant Roboton AQ parketreiniger gebruiken.

WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.