

### Copperant Roboton

Een oplosmiddelhoudende slijtvaste matte vloerbetonverf op basis van polyurethaan alkydhars. Roboton is een slijtvaste matte verf die bestand is tegen minerale oliën, huishoudchemicaliën en reinigingsmiddelen. Verwerkt gemakkelijk.

#### TOEPASSING

Zeer geschikt op zowel houten als betonnen vloeren zoals van garages, werkplaatsen, showrooms en magazijnen.

#### VERWERKING

- Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
- Verwerkingstemperatuur: 10-25°C.
- Te verdunnen met: Zoals hieronder beschreven. Met white spirit.
- Verwerking: Kwast of roller. Voor ingebruikname van de vloer de verf goed laten uitharden. Onbehandelde vloer: de eerste laag verdund met white spirit aanbrengen
- daarna afwerken met 1 of 2 lagen ROBOTON. Vers beton moet minstens 6 weken oud zijn.
- Onderhoud: de vloer reinigen, schuren
- stofvrij maken en kale plekken behandelen als onbehandelde vloer. Daarna 1 of 2 lagen aanbrengen.
- Gereedschap reinigen met: White spirit (terpentine).
- Uitstrijkvermogen: ca. 11 m<sup>2</sup>/ltr per laag.
- Laagdikte: Bij aanbrengen van 60 µm bedraagt de droge laagdikte ca. 40 µm.

#### PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

##### EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	6.0-7.0 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.30-1.35kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/I): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 395 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (m/m%):	55-60 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(v/v%)	40-45%	Methode: berekend.
Glans (60°C)	5-15%	Methode: DIN 67530
Droog (20°C/60% RV)	stofdroog: na ca. 1-3 uur. Overschildbaar: na ca. 8-10 uur.	

---

## Onderhoud vraagt persoonlijke advisering ...

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Farball Coatings. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Farball Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering	Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
	Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
UN	1263

---

## ARTIKELGEGEVENS

Verpakking	¼, 2½ en 5 liter.
Kleuren	Alle kleurwaaiers van het Copperant KMS-systeem (>15000).
Houdbaarheid	In goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

## WARRANTY & DISCLAIMER

The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Farball Coatings, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product. The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Farball Coatings. No other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to supply replacement materials as set forth in the limited warranty.